

Kiilto Pro 66 Yleis- /puuliima



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

Erittäin monikäyttöinen yleisliima, joka soveltuu mm. puutöihin sekä kalusteasennuksiin. Erinomainen tartunta useisiin materiaaleihin, kuivuu nopeasti.

- yleisliima rakentamisen ja kodin kaikkiin liimauksiin
- vesiohenteinen
- liimaa vanerin ja lastulevyn lisäksi myös pahvia, paperia, kangasta sekä nahkaa

KÄYTTÖALUE

Vesiohenteinen PVAc yleisliima, puun, paperin, kartongin, kankaan ja keramiikan liimaamiseen toisiinsa. Sopii lautaparketin ponttiliimaukseen. Täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen. Liima sitoo nopeasti lyhyellä puristusajalla. D2-luokan liimana Kiilto 66 soveltuu sisätilojen liimauksiin.

KÄYTTÖOHJE

Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan. Puristusaika on riippuvainen työskentelyolosuhteista. Liimasauma on kuivuttuaan vaalea. Liimatahrat poistetaan tuoreena vedellä kostutetulla rätillä pyyhkimällä.

Liimattaessa tulee olla normaali huonelämpötilä. Sekä materiaalien että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen, liiman ja materiaalien lämpötila, ilman kosteus, materiaalin laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen.

Liima ei värjää puuta. Mikäli liiman joukossa tai liimattavilla pinnoilla on rautaa tai ruostetta, niin ne yhdessä puun uuteaineen kanssa saattavat aiheuttaa puun värjäytymisen.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suoritukseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen

ALIN KALVONMUODOSTUSLÄMPÖTILA	+ 5 - 8 °C
AVOIN AIKA	5 - 10 min
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätynyttä
pH	n.7
PURISTUSAIKA	10 - 20 min (jännityksettömät kappaleet)
PUUN KOSTEUS	6 - 15 %
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1 kg/dm ³
VISKOSITEETTI	16500 mPas (Brookfield RVT +20 °C)
PAKKAUSKOOT	1/3 l ja 3/4 l muovipullot 3 l ja 10 l muoviasiat
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.



kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen
käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä
lisää nettisivuillamme.