

Kiilto LW Lätt våtrumsspackel



Fuktbeständigt, färdigblandat spackel för avjämning av vägg och tak i både torr- och våtutrymmen. Ger en lämplig yta för målning. Max. skiktjocklek vid bredspackling 3 mm, ilagningar 10 mm. Vattenlöslig.



LEED

UPPFYLLER
BASTA
KRITERIER

The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- lättspackel för våtutrymmen
- för väggar och tak inomhus, fuktbeständigt
- ger en lämplig yta för målning
- bredspackling max. skiktjocklek 3 mm, ilagning max. 10 mm
- torktid 2–3 timmar/mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kiilto LW är ett vattenlösligt, färdigblandat våtrumsspackel. Den spacklade ytan är lämplig för målning. Uppfyller kraven enligt EN 15824:2009.

BRUKSANVISNING

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Kiilto LW är ett färdigblandat spackel. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. Vid behov kan spacklet förtunnas med en liten mängd vatten. Spacklet appliceras med en stålspackel.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nogt läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

SKIKTJOCKLEK	3 mm, ilagning 10 mm
TORKTID	ca 2–3 t/mm (+18 °C) (beroende på skiktjocklek och rådande arbetsförhållanden)
ARBETSFÖRHÅLLANDEN	Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C
KLASSIFICERINGAR OCH CERTIFIKAT	Beständighetsklass RL01–RL05 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)
MAX. KORNSTORLEK	0,15 mm
YTDRAGHÅLLFASTHET	> 0,5 MPa (EN15824)
DENSITET/SPECIFIK VIKT	1,1
TYP/BINDEMEDEL	Dispersion-lättfiller-kalkstensbaserat spackel
FÄRGER	Grönaktig
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	3 l, 10 l plasthinkar
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.