

WEBER MD 16 DISPERSIO



- Parantaa tasoitteen tartuntaa alustaan
- Soveltuu myös kiinnityslaastin pohjusteeksi sisätiloissa
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS

Tasoitteiden pohjustusaine.

KÄYTTÖKOhteet

Tasoitettavan alustan pohjustus ennen tasoitteen levitystä. Soveltuu käytettäväksi weber WP Vedeneristysmassan ja Superflex D2 pohjusteena erillisen työohjeen mukaisesti. Dispersiokäsittely parantaa tasoitteen tartuntaa alustaan, estää ilmakuplien syntymistä ja tasoitteessa olevan veden imeytymistä alustaan liian nopeasti. Tasoitteen tartunnan parantaminen seinissä ja katoissa esim. maalipinnoille tasoitettaessa. Seinätasoitteen kulutuskestävyyden parantaminen korvaamalla osa sekoitusvedestä MD 16 Dispersiolla. Tuotetta voidaan myös käyttää ulkotiloissa ennen tasoitusta weber 4400:lla (esim. parvekkeet, terassit). Tällöin tulee varmistua, että alustan ja ilman lämpötila on tekohehkellä vähintään +10 °C, jotta tuote toimii oikein.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Rasva, sementti- ja mattoliima sekä vesiliukoiset tasoitteet on poistettava. Maalipinnalle tasoitettaessa tarkistetaan ennen tasoitusta, että vanha maalipinta on hyvin kiinni alustassaan. Mahdolliset epäpuhtaudet poistetaan esim.

TUOTEKUVAUS

Maalaustuoteryhmä 2012	611 Betonilattioiden vesiohenteiset pohjusteet
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, lämmin tila). Ei kestä jäätymistä, varastoitava ja kuljetettava lämpimässä!
Pakkaus	1, 3, 10 tai 20 litran pakkaus
GTIN-koodit	6415990148832 (1 l) 6415990731089 (3 l) 6415990731188 (10 l) 6415990155755 (20 l)
Tuotehyväksynät	M1, EC1+, EPD

hiomalla, jyrsimällä tai sinkopuhalluksella. Alusta imuroidaan ennen pohjustusta. Alustan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C.

SEKOITUS

MD 16 dispersio ohennetaan vedellä alla esitettävällä tavalla. Sekoitus suoritetaan riittävän suuressa, puhtaassa astiassa. Vesi mitataan, jonka jälkeen dispersio lisätään. Seos sekoitetaan kevyesti hämmäntämällä.

Alusta | Sekoitussuhde MD 16 : vesi | Menekki

- Betoni 1 : 3. Menekki 0,10 l/m².
- Voimakkaasti imevä alusta 1 : 3. Menekki 0,20 l/m². Huom! 2 käsittelyä.
- Kevytbetoni 1 : 3. Menekki 0,15 l/m².
- Sementtipohjainen tasote 1 : 3. Menekki 0,10 l/m².
- Klinkkeri, kivi 1 : 1. Menekki 0,15 l/m².
Huom! Tartuntapinnan parantamiseksi määrän dispersi-
oseksen päälle sirotellaan kuivaa lattiatasotejauhetta
säkästä.
- Homogeeninen PVC 1 : 1. Menekki 0,15 l/m².
- Tiivis epoksipinta 1 : 1. Menekki 0,15 l/m².
- Puulattiat, linoleumi, kipsilevy 1 : 1. Menekki 0,20 l/m².
- Ruostesuojattu teräs 1 : -. Menekki 0,30 l/m².
Huom! Ei ohenneta vedellä!
- Seinätasoitteeseen lisättyä 1 : 9.

- Värillisten lattioiden alusta 1 : 5 (1. käsittely), 1 : 3 (2. käsittely).

Huom! Toinen käsittely telalla.

TYÖOHJEET

Seos harjataan pehmeällä harjalla tai ruiskutetaan alustaan. Ruiskulla levitetty dispersioseos tulee myös harjata alustaan. Dispersiota ei saa jättää lammikoiksi. Kalvon annetaan kuivua läpinäkyväksi (2-4 tuntia). Kuivat ja voimak-

kaasti imevät alustat (esim. paikallavaletut betonilattiat) käsitellään kahteen kertaan. Tasoitteen pintaan nousevat ilmakuplat ovat merkki liian vähäisestä pohjustuksesta.

JÄLKIHOITO

Kuivunut dispersio on vaikea poistaa. Työkalut ja -välineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1004644	weber MD 16 Dispersio 1 l	85 mm	85 mm	260 mm	1 kg	288	6415990148832
1004641	weber MD 16 Dispersio 3 l	190 mm	130 mm	200 mm	3 kg	108	6415990731089
1004643	weber MD 16 Dispersio 10 l	225 mm	195 mm	330 mm	10 kg	40	6415990731188
1004642	weber MD 16 Dispersio 20 l	290 mm	240 mm	380 mm	20 kg	24	6415990155755