

WEBER MULTIGLUE LAATTOJEN KIINNITYSLAASTI



- Helppo levittää
- Erinomainen tartunta useimmille alustoille
- Soveltuu kaikille laatoille
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal-järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Monikäyttöinen, joustava, vaalea laattojen kiinnityslaasti.

KÄYTTÖKOhteet

Keraamisten laattojen ja luonnonkivilaattojen kiinnitys sisä- ja ulkotiloissa laatoitukseen soveltuvilla kiviaines-alustoilla. Voidaan käyttää myös yksittäisten, irronneiden laattojen uudelleenkiinnitykseen sekä muihin laatoituskorjauksiin.

ALUSTA

Laatoitettaessa sekä 2 vrk laatoituksen jälkeen on alustan, laastin ja laattojen lämpötilan oltava yli +10 °C. Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, kiinteät ja pölyttömät. Yksittäisten laattojen alle jäävät pienet epätasaisuudet voidaan tasoittaa weber multigluella ennen laatan asennusta. Laajemmat ja syvemmät epätasaisuudet tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvilla Weberin tasoitteilla.

RAJOITUKSET

- Ulkokäyttö: soveltuu pienille alueille, yksittäisten laattojen kiinnitykseen.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 3 kg/m ²
Vedentarve	n. 1,5 l/5 kg (= n. 0,29 l/kg)
Käyttölämpötila	Laatoitettaessa sekä 2 vrk laatoituksen jälkeen on alustan, laastin ja laattojen oltava yli +10 °C. Viileät olosuhteet hidastavat tuotteen lujuuskehitystä oleellisesti.
Käyttöaika	3 tuntia veden lisäyksestä
Avoin aika	n. 20 min
Kovettumisaika: Normaali käyttö	2 viikkoa (T=23 °C, RH 50 %)
Sideaine	Sementti
Tartuntalujuus 28 vrk	> 1,0 N/mm ² (EN 1348)
Värisävy	Vaalea
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	5 kg:n pussi.
GTIN-koodit	6415910031558 (5 kg)
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Avainlippu

SEKOITUS

Laastijauhe sekoitetaan puhtaaseen, juomakelpoiseen, korkeintaan +30 °C veteen. Sekoitus porakonevispilällä, pienet määrät voidaan sekoittaa myös huolellisesti käsin (esim. lasta tai kauha). Laastia sekoitetaan kunnes koostumus on tasainen, n. 5 minuuttia. Laastia seisotetaan n. 10 min, jonka jälkeen sekoitetaan kevyesti uudelleen. Hengityssuojainta tulee käyttää sekoituksen aikana ja suojakäsineitä kaikissa työvaiheissa.

TYÖOHJEET

Laatoittaminen:

Laasti levitetään alustalle painaen hammaslastan sileällä reunalla, jonka jälkeen laasti kammataan auki lastan hammasetulla reunalla. Laastia levitettäessä on huomioitava laastin ns. avoika eli tarttuva aika. Veto, korkea lämpötila ja imevä alusta lyhentävät avoikaa. Laatat painetaan laastipintaan niitä samalla liikauttaen. Laattojen asentoa voidaan korjata n. 10 min ajan. Tänä aikana laatoituksen pinta ja saumat tasataan ja laatat naputetaan kiinni. Laatoitustyö tehdään avosaumatyönä, ja seinäpinnoilla vaakasauman leveys säädetään haluttaessa saumanarulla. Suuria laattoja asennettaessa levitetään laastia isohampaisella lastalla jotta laastin riittävästä kerrospaksuudesta voidaan varmistua. Suurilla laatoilla laatoitettaessa on laastia levitettävä myös laatan tartuntapinnalle. Laasti ei saa nousta yli saumojen puolivälin. Hyvissä olosuhteissa

laatoitus voidaan saumata aikaisintaan 24 h kuluttua. Olo-
suhteet, käytetty laatta sekä alustan imukyky vaikuttavat
saumausajankohtaan oleellisesti. Työvälineet puhdistetaan
vedellä heti käytön jälkeen.

Irronnutta yksittäistä laattaa kiinnitettäessä poistetaan
kuivunut vanha laasti alustasta (ja laatasta) huolellisesti

ennen uudelleenasetusta. Tuoretta laastia levitetään
alustaan/laattaan ja asennetaan painamalla laattaa hetken
alustaan.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1013721	weber Multiglue 5 kg	140 mm	190 mm	390 mm	5 kg	108	6415910031558