

Kiilto Pro LM

Kevyttasoite



Kevyttäyteinen valmistasoite kuivien sisätilojen seinien ja kattojen viimeistelyyn ennen maalausta tai tapetointia. Voidaan käyttää myös kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnittämiseen ja tasoittamiseen.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Erittäin hyvä täyttökyky max. 4 mm, pieni kuivumiskutistuma
- Vaaleanharmaa
- Lasta- ja telalevitteinen
- Myös lasikuitutapetin ylitasoitukseen
- Voidaan maalata tai tapetoida päälle
- Soveltuu Kiilto Airblockin tiivistystuotteiden ylitasoituksiin seinäpinnoilla
- Riittoisuus 1 l/m²/mm
- Kuivumisaika on n. 1-2 h/mm

KÄYTTÖALUE

Kiilto LM on vesiohenteinen, käyttövalmis yleistasoite, jota voidaan käyttää myös kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnittämiseen ja tasoittamiseen. Tasoite soveltuu hyvin maalattavaksi tai tapetoitavaksi. Suosittelemme pohjamaalausta ennen tapetointia, jolloin uudelleentapetointi on helpompaa. Täyttää tuotestandardien EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 vaatimukset.

KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä. Kiilto LM on käyttövalmis massa. Pitkän varastoinnin jälkeen valmistasoite sekoitetaan ennen käyttöä. Tarvittaessa tuotetta voidaan ohentaa vedellä. Tasoite levitetään teräslastalla. Tasoite voidaan levittää myös pitkänukkaisella telalla, jonka jälkeen pinta tasoitetaan teräslastalla.

Nauhoitettaessa levitetään saumaan ensin tasoite, johon paperinen saumanauha painetaan huolellisesti kiinni. Päälle levitetään toinen tasoitekerros leveämmällä lastalla. Tasoite on kuivuttuaan helposti hiottavissa.

Tasoitettaessa maalattua lasikuitutapettia levitetään ensin kerros tasoitetta, hiotaan ja levitetään vielä toinen ohut kerros. Näin vähennetään riskiä maalin reikiintymiselle.

KERROSAHVUUS	max. 4 mm
KOVETTUMISNOPEUS	n. 1-2 h/mm (+18 °C). (riippuen kerrospaksuudesta ja olosuhteista)
KÄYTTÖOLOSUHTEET	normaalit huoneolosuhteet, alin käyttölämpötila +10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	maalattavien pintojen rasitusluokat RL01... RL04 (MaalausRYL 2012)
MAX. RAEKOKO	0,2 mm
TAIVUTUSLUJUUS	> 320 N (EN 13963)
TARTUNTALUJUUS	> 0,3 MPa (EN 15824)
TIHEYD/OMINAISPAINO	n. 1,2 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	polymeeri-kevyttäyte-kalkkikivipohjainen tasoite
VÄRIT	Vaalean harmaa
PAKKAUSKOOT	3 l, 10 l muovastiit

**LISÄTIETOJA**

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

VARASTOINTI

Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi.