

TUOTETYYPPI	Ulkokäyttöön tarkoitettu liuoteohenteinen imeytyvä, kuivuva öljy. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 741.	
KÄYTTÖ	Puuöljy lämpökäsitellyn ja kestopuun sekä eksoottisten puulajien pintakäsittelyyn. Käyttökohteita ovat puutarhakalusteet, laiturit, terassit, ritilät yms. Suojaa kosteudelta, halkeilulta ja likaantumiselta sekä sävytettyinä auringon UV-säteilyltä. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiiin.	
TEKNISET TIEDOT		
Kuiva-ainepitoisuus	N. 30 tilavuus-%	
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.	
Käytännön riittoisuus	Sahalauta Höylälauta	5 - 8 m ² /l 8 - 10 m ² /l
Tiheys	n. 0,85 g/ml	
Kuivumisaika, +23°C		
- kosketuskuiva	8 tunnin kuluttua	
- kuiva	16 tunnin kuluttua	
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.	
Ohenne, välineiden pesu	Käytetään ohentamattomana. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini).	
Kiilto	Imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.	
Värisävyt	Väritön ja ruskea.	
Säänkestävyys	Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat vaatia uusintakäsittelyä vuosittain. Sävytetty tuote kestää säärasituksessa paremmin kuin väritön.	

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENSA TERRACE terassipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi WOODDEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittely

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti purkin pohjaa myöten.

Tuotetta on sekoitettava toistuvasti purkin pohjaa myöten myös käytön aikana. HARTMAN PUUÖLJY levitetään 1 - 2 kertaa siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. Myös upotus on mahdollista.

Käsittely uusitaan tarvittaessa puun laadusta riippuen. Mahdollinen ylimääräinen öljy pyyhitään pois.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1851_Tuoteseloste.pdf