

TUOTETIETOESITE

Sikaflex® Construction Purform®

Matalamoduulinen saumamassa betoni- ja muurattuille julkisivuille

TUOTEKUVAUS

Sikaflex® Construction Purform® on 1-komponenttinen, valumaton, elastinen polyuretaanisaumamassa. Se tiivistää tehokkaasti liike- ja liitossaumat betoni- ja muurattuihin julkisivuihin hyvien käyttöominaisuuksiensa ja suuren liikkuvuuden ansiosta.

KÄYTTÖ

Tuote on suunniteltu elastiseen saumatiivistykseen ja säänkestävään liike- ja liitosaumoihin rakennusvaipassa.

Sikaflex® Construction Purform® käytetään seuraavilla sovellusalueilla:

- Ikkunoiden ja ovenkarmien ympärillä
- Julkisivuelementtien ympärillä
- Elementtien ympärillä EIFS julkisivuilla

Sikaflex® Construction Purform® soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

OMINAISUUDET / EDUT

- Helppo levittää ja työstää
- Suuri liikekyky: $\pm 25\%$ (ISO 9047), $\pm 50\%$ (ASTM C719)
- Alhainen rasitus alustaan tiivisteiden alhaisen moduulin ansiosta
- Hyvä säänkestävyys
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Hyvä tarttuvuus moniin rakennusmateriaaleihin
- Monomeerinen di-isosyanaattipitoisuus $< 0,1\%$ käytäturvaluokituksen mukaan ei tarvita (REACH-rajoitus 2023, liitteen XVII kohta 74)

YMPÄRISTÖTIETO

- Contributes towards satisfying Indoor Environmental Quality (EQ) Credit: Low-Emitting Materials under LEED® v4
- VOC emission classification GEV Emission EC1^{plus}

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- VOC Content SCAQMD Rule 1168, Sikaflex® - , eurofins, Test Report No. 392-2023-00524602_XG_EN
- VOC EMISSION M1, Sikaflex® xx, eurofins, Test Report No. 392-2022-00437201_I_EN
- Classification for sealants DIN EN ISO 11600, Sikaflex®-708 Construction, SKZ, Test Report No. 225964/22-III

TUOTETIETO

Tuoteseloste	EN 15651-1:2012	F EXT-INT CC 25 LM
	ISO 11600:2002	Class F 25 LM
	ASTM C 920-18	Movement Class 50
	DIN 18540	F
Kemiallinen pohja	Sika® Purform® polyuretaani	
Pakkaus	300 ml patruuna	12 patruunaa laatikossa
	600 ml kalvopakkaus	20 kalvopakkausta laatikossa
Katso saatavilla olevat pakkauskooot voimassa olevasta hinnastosta.		
Käyttöikä	15 kuukautta valmistuspäivästä	
Varastointiolosuhteet	Tuote on säilytettävä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa suljetussa pakkauksessa kuivissa olosuhteissa +5 °C - +30 °C lämpötiloissa. Katso aina pakkaus. Katso voimassa olevasta käyttöturvallisuustiedotteesta tietoa turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista.	
Väri	Saatavana useissa eri väreissä, katso lisätietoja hinnastosta.	
Tiheys	(1.45 ± 0.1) kg/l	(ISO 1183-1)

TEKNINEN TIETO

Shore A kovuus	Kovettunut 28 päivää +23°C:ssa ja 50 % R.H.	> 20	(EN ISO 868)
Vetolujuus	Kovettunut 28 päivää +23°C:ssa ja 50 % R.H.	0.96 MPa	(ISO 37)
Veto-ominaisuudet sekanttimoduulissa	Kovettunut 28 päivää +23°C:ssa ja 50 % suhteellisessä kosteudessa. Mitattu 100 % venymällä +23 °C:ssa	0.30 N/mm ²	(ISO 8339)
	Kovettunut 28 päivää +23°C:ssa ja 50 % suhteellisessä kosteudessa. Mitattu 100 % venymällä -20 °C:ssa	0.60 N/mm ²	
Murtovenymä	Kovettunut 7 päivää +23 °C:ssa ja 50 % suhteellisessä kosteudessa. Mitattu 100 % venymällä -20 °C:ssa	1000 %	(ISO 37)
Liikkuvuus	± 25 %		(EN ISO 9047)
	± 50 %		(ASTM C719)
Elastinen palautuma	Kovettunut 28 päivää +23 °C:ssa ja 50 % R.H.	90 %	(EN ISO 7389)
Repäisyetenemälujuus	Kovettunut 28 päivää +23°C:ssa ja 50 % R.H.	6.0 N/mm	(ISO 34-2)
Käytönaikainen lämpötila	Maksimi	+70 °C	
	Minimi	-40 °C	
Säänkestävyys	10		(ISO 19862)

Liikuntasaumoissa leveyden tulee olla vähintään 8 mm ja enintään 40 mm. Liikkumattomissa liitoksissa, kuten sisäalueiden liitossaumoissa, sauman leveys voi olla alle 8 mm.

Saumamitat tulee suunnitella siten, että ne sopivat massan liikkumiskykyyn. Kaikissa tapauksissa liitosten on oltava vähintään 8 mm syviä tai niiden leveyden ja syvyysuhteen on oltava 2 : 1 sen mukaan, kumpi on suurempi.

Lisätietoa sauman suunnittelusta ja laskelmista löydät Sikan dokumentista Suunnitteluohje: Rakenneliitosten mitoitus tai ota yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan.

KÄYTTÖTIEDOT

Valuma	20 mm profiili testattu +50°C:ssa	0 mm	(EN ISO 7390)
Tuotteen lämpötila	Maksimi	+40 °C	
	Minimi	+5 °C	
Ympäristön ilman lämpötila	Maksimi	+30 °C	
	Minimi	+5 °C	
Alustan lämpötila	Maksimi	+40 °C	
	Minimi	+5 °C	
	Varottava kondensaatiota. Alustan lämpötilan tulee levityksen aikana olla vähintään +3 °C kastepisteen yläpuolella.		
Taustamateriaali	Käytä umpisoluista, polyeteenipohjaista pohjanauhaa.		
Kuivumisnopeus	+23 °C and 50 % R.H.	3 mm / 24 h	(CQP049-2)
Nahoittumisaika	+23 °C and 50 % R.H.	60 minuuttia	(CQP019-1)
Työstöaika	+23 °C and 50 % R.H.	40 minuuttia	(CQP019-2)

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

KÄYTTÖOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

TÄRKEÄÄ

Huono tarttuvuus riittämättömän pinnan esikäsittelyn vuoksi

Pohjusteita käytetään vain parantamaan tartuntaa.

1. Älä käytä pohjusteita huonosti valmistettujen tai huonosti puhdistettujen saumapintojen parantamiseen.

TÄRKEÄÄ

Huono tarttuvuus johtuen väärästä pohjustusmenetelmästä

Väärin määritellyt tai hallitsemattomat esikäsittelytoimenpiteet voivat johtaa vaihteluihin tuotteen suorituskäytössä.

1. Testaa tarttuvuus kohdekohtaisille alustoille ja sovi menettelyistä kaikkien osapuolten kanssa ennen aloitusta. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan.

Alustan tulee olla ehjä, puhdas, kuiva eikä siinä saa olla epäpuhtauksia, kuten likaa, öljyä, rasvaa, sementti-liimaa,saumasainejäämiä ja huonosti sitoutuneita pinnoitteita, jotka voivat vaikuttaa pohjusteen ja massan tarttumiseen heikentävästi.



Alustan tulee olla riittävän luja kestämään Sikaflex® Construction Purform® liikkeen aikana aiheuttamia ra-situksia.

1. Käytä tekniikoita, kuten teräsharjausta, hiontaa, hiekkapuhallusta tai muita sopivia mekaanisia menetelmiä kaiken heikon alustamateriaalin poistamiseen.
2. Korjaa kaikki vaurioituneet liitosreunat sopivilla Sika korjaustuotteilla.
3. Poista pöly, irtonainen ja mureneva materiaali kaikilta pinnoilta ennen massan levittämistä.

Jos tuotetta on testattu tai kokemus tukee, sitä voidaan käyttää ilman pohjusteita tai aktivaattoreita useilla alustoilla.

Käytä seuraavia pohjustus- tai esikäsitteilymenetelmiä varmistaaksesi optimaalisen tarttuvuuden ja sauman kestävyys tai jos tuotetta käytetään korkean suorituskyvyn sovelluksiin, kuten monikerroksisten rakennusten saumoihin, erittäin rasittuviin liitoksiin tai saumoihin, jotka ovat alttiina äärimmäisille sääolosuhteille.

EI-HUOKOISET PINNAT

Alumiini, anodisoitu alumiini, ruostumaton teräs, galvanoitu teräs tai lasitetut laatat

1. Karhenna pinta kevyesti hienolla hiomatyynyllä.
2. Puhdista pinta.
3. Esikäsittele pinta puhtaalla liinalla levitetyllä Sika® Aktivator-205:llä.

Muut metallit, kuten kupari, messinki ja titaanisinkki

1. Karhenna pinta kevyesti hienolla hiomatyynyllä.
2. Puhdista pinta.
3. Esikäsittele pinta puhtaalla liinalla levitetyllä Sika® Aktivator-205:llä.
4. Odota, kunnes haihdutusaika on ohi.
5. Pohjusta pinta siveltimellä levitetyllä Sika® Primer-3 N:llä.

Jauhemaalattut metallit

1. Suorita alustavat testit varmistaaksesi tarttuvuuden. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Sikan tekniseen neuvontaan.

PVC alustat

1. Pohjusta pinta siveltimellä levitetyllä Sika® Primer-215:llä.

HUOKOISET ALUSTAT

Betoni, kevytbetoni ja sementtipohjaiset rappaukset, laastit, tiilet

1. Pohjusta pinta siveltimellä levitetyllä Sika® Primer-3 N:llä tai Sika® Primer-115:llä.

Betoni, joka on 2-3 päivää vanha tai matta märkä (pintakuiva)

1. Pohjusta pinta siveltimellä levitetyllä Sika® Primer-115:llä.

KÄYTTÖ

TÄRKEÄÄ

Noudata tarkasti asennusohjeita

Noudata tarkasti asennusohjeita, jotka on määritelty menetelmäselosteissa, käyttöoppaissa ja työohjeissa, jotka on aina mukautettava todellisiin työmaan olosuhteisiin.

TÄRKEÄÄ

Tahraa luonnonkivialustoja pehmittimen siirtymisen vuoksi

Pehmittimen kulkeutumisesta aiheutuvaa värjäytymistä voi esiintyä, kun sitä käytetään valetulle, rekonstruoidulle tai luonnonkivelle, kuten graniitti-, marmori- tai kalkkikivialustoille.

1. Älä käytä luonnonkivialustoille

TÄRKEÄÄ

Tiivisteaineen hajoaminen öljyn, pehmittimien tai liuottimien vuotamisesta johtuen

Bitumi, luonnonkumi tai EPDM-kumi voi vuotaa öljyä, pehmittimiä tai liuottimia, jotka voivat heikentää tiivistettä ja saada tuotteen tahmeaksi.

1. Älä käytä tuotetta rakennusmateriaaleille, jotka sisältävät öljyä, pehmittimiä tai liuottimia.

TÄRKEÄÄ

Tiivisteiden hajoaminen kemiallisen vaikutuksen seurauksena

1. Älä käytä tuotetta saumojen tiivistämiseen uima-altaissa ja niiden ympärillä, jotka sisältävät vedenkäsittelyaineita, kuten klooria.

TÄRKEÄÄ

Riittämätön kovettuminen alkoholille altistumisen vuoksi

Altistuminen alkoholille kovettumisen aikana voi häiritä kovettumisreaktiota ja saada tuotteen jäämään pehmeäksi tai tahmeaksi.

1. Älä altista tuotetta alkoholia sisältäville tuotteille kovettumisen aikana.

TÄRKEÄÄ

Käyttö ahtaissa tiloissa

Tuotteen kovettumiseen tarvitaan ilmankosteutta.

1. Älä käytä tuotetta suljetuissa tiloissa, joissa ilmanvaihto on rajoitettu.

Viivästynyt nahan muodostuminen ja kovettumisaika muuttuvien ympäristöolosuhteiden vuoksi

Huomautus: Ympäristöolosuhteiden muuttaminen voi vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Alhainen kosteus, alhainen lämpötila ja suuret liitosmitat voivat viivästyttää nahan muodostumista ja kovettumisaikaa merkittävästi.

1. Levitä maalarinteippiä kohtiin, joissa vaaditaan siistettä tai tarkkoja rajoja.
2. Vaaditun alustan valmistelun jälkeen aseta pohjanauha oikeaan syvyyteen.

Tuotetietoesite

Sikaflex® Construction Purform®

Huhtikuu 2024, Versio 02.01

020511010000000123

- Pohjusta saumapinnat alustan valmistelussa suosituksen mukaisesti.
 - Huomautus: Vältä liiallista pohjusteen levittämistä.
 - Avaa patruunan päällä oleva sinetti tai avaa foliopakkauksen pää.
 - Asenna suutin ja leikkaa se halutun kokoiseksi.
 - Aseta tuote saumauspistooliin.
 - Levitä tuotetta saumaan.
- Huomautus: Vältä ilmataskujen syntymistä. Varmista, että tuote on täysin kosketuksissa sauman tartunta-alueen kanssa.
- **TÄRKEÄÄ** Älä käytä liuottimia sisältäviä työkaluja. Työstä tuote mahdollisimman pian levityksen jälkeen tiukasti liitosreunoja vasten varmistaaksesi riittävän tarttuvuuden ja tasaisen lopputuloksen. Käytä yhteensopivaa viimeistelyainetta, kuten Sika® Tooling Agent N, saumapinnan tasoittamiseen.
 - Poista suojateippi tuotteen nahen muodostumissajan kuluessa.

PÄÄLLEMAALAUS

TÄRKEÄÄ

Tahmea maali pehmittimen siirtymisen vuoksi

Maalit ja tiivistysaineet tai liimat voivat sisältää pehmittimiä ja muita aineita, jotka kulkeutuvat ja voivat saada maalipinnan tahmeaksi.

TÄRKEÄÄ

Maali halkeilee sauman liikkeestä johtuen

Tiivistysaineen tai joustavan liiman päälle levitetty jäykkä maali voi halkeilla, kun sitä käytetään liikkeissä olevissa liitoksissa.

Tuote voidaan ylimaalata useimmilla tavanomaisilla maalipinnoitusjärjestelmillä.

1. Anna tuotteen kuivua täysin ennen päällemaalausta.
2. Ennen päällemaalausta on suoritettava alustavat testit maalin tai pinnoitejärjestelmän yhteensopivuuden testaamiseksi tuotteen kanssa standardin ISO/TR 20436:2017 – Buildings and civil engineering works — Sealants — Paintability and paint compatibility of sealants - mukaisesti.

Väri vaihtelu

Huomautus: Väri vaihteluita voi esiintyä erityisesti valkoisissa tai muissa vaaleissa värisävyissä. Tämä vaikutus on puhtaasti esteettinen eikä vaikuta haitallisesti tuotteen tekniseen suorituskykyyn tai kestävyYTEEN.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työvälineet heti käytön jälkeen Sika® Remover-208 tai Sika® Cleaning Wipes-100-tuotteella. Kovettunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydyttäessä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sikaflex® Construction Purform®
Huhtikuu 2024, Versio 02.01
02051101000000123

SikaflexConstructionPurform-fi-FI-(04-2024)-2-1.pdf

