

Kiilto Pro PrimerOne Nopea tartuntapohjuste



Nopeasti kuivuva, tartuntapohjuste Kiilto vedeneristeiden tartunnan parantamiseen märkätilaan soveltuville tasoite-, betoni- ja levypinnoille. Vesiohenteinen.



- kuivuuko nopeasti
- vesiohenteinen
- myös alustan pohjustamiseen ennen lattia- tai seinätasoitteen asennusta

KÄYTTÖALUE

Nopeasti kuivuva tartuntapohjuste vedeneristeille. Soveltuu myös Kiilto lattia- ja seinätasoitteiden alle.

KÄYTTÖOHJE

Poista alustasta sementtiliima, vanhat pintamateriaalit, hiontapöly, irtomainen lika ja rasva. Tarvittaessa suorita koneellinen jysintä tai hionta. Ravista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Pohjustusaine levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi esimerkiksi telalla, harjalla tai lastalla tehokkaasti hiertäen. Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen vedeneristeen levittämistä. Ennen työn aloittamista tutustu Kiilto vedeneristeiden menetelmäoppaaseen.

Käyttö tasoitteiden alla:

- Betoni- ja sementtipohjainen tasoite (ohennus: 1 osa pohjustusainetta/4 osaa vettä)
- Lattiat, joissa on vanhoja liimajäänteitä, kuten keinoharts- ja bitumiliima (ei ohenneta)
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat (ei ohenneta)
- Levylattiat, kuten lastulevy, kipsikartonkilevy jne. (ei ohenneta).
- Imemättömät alustat, esim. maali ja klinkkeri (ei ohenneta).

Betoni ja tasoitealustat voidaan tasoittaa heti pohjustuksen jälkeen, levyntojen, imemättömien sekä vanhoja liimajäänteitä sisältävien alustojen pohjustuksen annetaan kuivua ennen tasoittamista. Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti kuivumiseen. Tasoittaminen tulee tehdä viimeistään vuorokauden kuluttua pohjustamisesta.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi

KOVETTUMISNOPEUS	30 min (olosuhteista riippuen)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 10 - 25 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätävää
pH	n. 8
RIITTOISUUS	Ohentamattomana 1 litralla tekee noin 8 m ²
SEKOITUSSUHDE	Vedeneristeiden alla joko ohentamattomana tai ohennettuna 1:1. Ohentaminen pidentää pohjusteen kuivumisaikaa. Tasoitteiden alla: - Betoni- ja sementtipohjainen tasoite (ohennus: 1 osa pohjustusainetta/4 osaa vettä) - Lattiat, joissa on vanhoja liimajäänteitä, kuten keinoharts- ja bitumiliima (ei ohenneta) - Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat (ei ohenneta) - Levylattiat, kuten lastulevy, kipsikartonkilevy jne. (ei ohenneta). - Imemättömät alustat, esim. maali ja klinkkeri (ei ohenneta).
TIIEYS/OMINAISPAINO	n. 1
VÄRIT	Keltainen
PAKKAUSKOOT	1l, 3l ja 10l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi



vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.