

Kiilto B3

Fuktbeständigt trälím



Multifunktionellt, fuktbeständigt universallím lämpligt för bland annat träarbete och möbelinstallation. Utmärkt vidhäftning till flera material och snabbtorkande.



LEED

UPPFYLLER
BASTA
KRITERIER

The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kiilto B3 är ett vattenbaserat, fuktbeständigt en-komponents trälím för spontlimning av parkett- och laminatgolv, monteringslimning av fönster och dörrar och inredningsmontering i fuktiga utrymmen.

Tack vare den goda fuktbeständigheten (D3) kan Kiilto B3 användas inom- och utomhus för applikationer som återkommande utsätts för kortvarig kontakt med vatten. Kiilto B3 är inte lämpligt för konstruktioner som är permanent i kontakt med vatten (t.ex. båtar).

BRUKSANVISNING

Kiilto B3 är färdigt att användas. Kan vid behov spädas ut med max. 3 % vatten. Blanda ordentligt. Applicera limmet ensidigt i ett jämnt lager. Limma och pressa ihop delarna. Presstiden är beroende av fogens inpassning och de rådande arbetsförhållandena.

Ta bort färska limfläckar med vatten. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Slutlig fukt- och värmebeständighet uppnås efter ca 1 vecka. Limfogen blir transparent efter torkning.

Limmängd (g/m ²)	Öppentid (min)
120	5
150	10

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nogtänkt läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten.

LÄGSTA FILMBILDNINGSTEMPERATUR	+4 °C
APPLICERINGSMÄNGD FÖR LIM	120–150 g/m ²
pH	2,8
PRESSTID	18 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)
FUKTHALT I TRÄ	6–15 %
ÄTGÅNG	Stavparkett med spont ca 15 m ² /l Laminatgolv med spont 15–20 m ² /l
TYP/BINDEMEDEL	Reaktiv PVAc-dispersion
VISKOSITET	12 000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)
FÄRGER	Vit, transparent efter torkning
FÖRVARING	I öppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.



Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.
Information om kassering av produkten och destruktions av
förpackningen finns på www.kiilto.com.