

Kiilto LM Lätt målerispackel



Lättspackel för finspackling av vägg och tak i torra utrymmen före målning och tapetsering. Lämplig även för montering och avjämning av skarvremsa på gipsskivor.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Väldigt goda utfyllnadsegenskaper
- Skiktjocklek max 4 mm
- Låg krymp
- Ljusgrå
- Appliceras med stålspackel alternativt roller
- Fungerar även för avjämning av glasfiberväv
- Kan ytbeläggas med målarfärg eller tapet
- Åtgång 1 liter/kvm/mm
- Torktid ca 1-2 tim/mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kiilto LM är ett vattenlösligt, färdigblandat lättspackel. Lämplig även för montering och avjämning av skarvremsa på gipsskivor. Ger en lämplig yta för målning och tapetsering. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 13963:2005 och EN 15824:2009.

BRUKSANVISNING

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Kiilto LM är ett färdigblandat lättspackel. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. Produkten kan vid behov förtunnas med vatten. Applicera spackelmassan med stålspackel alternativt med en långhårig roller. Avsluta med att jämna till ytan med en stålspackel.

Vid montering av skarvremsa, applicera spacklet i skarven och pressa sedan fast skarvremsan ordentligt i spackelmassan. Avjämna skarven genom att applicera ett andra skikt spackelmassa med en bred stålspackel. Lättslipat efter torkning.

Vid avjämning av glasfiberväv, applicera ett första lager spackelmassa. Slipa och applicera därefter ett tunt andra lager. Detta minimerar risken för porer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester

SKIKTJOCKLEK	Max 4 mm
TORKTID	ca 1-2 t/mm (+18 °C) (beroende på skiktjocklek och rådande arbetsförhållanden)
ARBETSFÖRHÅLLANDEN	Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C
KLASSIFICERINGAR OCH	Beständighetsklass RL01–RL04 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)
MAX. KORNSTORLEK	0,2 mm
BÖJHÅLLFASTHET	> 320 N (EN 13963)
YTDRAGHÅLLFASTHET	> 0,3 MPa (EN 15824)
DENSITET/SPECIFIK VIKT	1,2 g/ml
TYP/BINDEMEDEL	Polymerdispersion-lättyllnadsmedel-kalkstensbaserat spackel
FÄRGER	Ljusgrå
FÖRPACKNINGSGRÖRLEKAR	3 l, 10 l plasthinkar
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.



och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.