

Kiilto Kerafiber Vedeneriste



Mikrokuituvahvistettu, 1-komponenttinen vedeneriste märkätilojen laatoitettaville pinnoille sisätiloissa. Ruiskutettavissa. CE-merkitty, ETA-hyväksytty, Eurofins tuotesertifikaatti C51/99.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- riittoisa
- asuinhuoneistojen ja julkisten rakennusten märkätiloihin
- riittoisuus 0,6 l/m² seinät, 0,8 l/m² lattiat
- kuivumisaika 2 + 6 h

KÄYTTÖALUE

Kiilto Kerafiber on vesiohenteinen mikrokuituvahvistettu käyttövalmis vedeneriste pesuhuoneiden, saunojen ja vastaavien märkätilojen lattia- ja seinäpintojen vedeneristykseen ennen laatoitusta. Tuote soveltuu myös julkisten rakennusten märkätiloihin, kouluihin ja urheiluhalleihin. Ei sovellu kohteisiin, joissa on jatkuva vesirasitus (esim. uima-altaat) tai joiden lämpötila ylittää 70 °C (esim. löylyhuoneen seinät). Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, imukykyinen, pölytön ja tasainen. Kaikki vedeneristeen tartuntaa heikentävät materiaalit on poistettava. Joustavat rakenteet on jäykistettävä ennen vedeneristystyön aloittamista. Varmista rakenteen ja alustan soveltuvuus vedeneristykseen ja laatoitukseen. Lattialämmitys sijoitetaan vedeneristeen alle. Kiilto Kerafiberin ja yleisimpien lattiakaivojen yhteensopivuus on testattu ja hyväksytty. Varmista kaivokohtainen yhteensopivuus teknisestä neuvonnastamme tai kaivon valmistajalta.

KÄYTTÖOHJE

Seinät:

Hio ja/tai tasoita tarvittaessa epätasaiset alustat vedeneristeen ja laatoituksen alle soveltuvalla Kiilto seinätasotteella. Pohjusta kuiva seinäpinta ennen vedeneristystä Kiilto Keraprimerillä tai Kiilto PrimerOne pohjusteella ohjeen mukaisesti. Pohjusteen tulee olla kuiva ennen vedeneristeen levittämistä.

Sekoita vedeneriste ennen käyttöä. Levitä Kiilto Kerafiber seinäpinnoilla pystynurkkien, rakennuslevy- ja muiden seinäalustamateriaalien saumoihin ja rajakohtiin. Kiinnitä Kiilto Nurkkavahvikenauha tuoreeseen vedeneristeeseen ja varmista, että vahvike kastuu läpi. Leikkaa putkiläpivientien kohdalle n. 10 x 10 cm vahvikepala ja leikkaa sen keskelle putken ulkohalkaisijaa n. 4 mm pienempi reikä. Puhdista, karhenna ja primeroi läpiviennit. Kiinnitä

ALUSTAN KOSTEUS	Kiilto lattia- ja seinätasotteet voidaan vedeneristää tasotteiden teknisissä tiedoissa ilmoitetun kuivumisaajan mukaisesti. Betonialusta < 90 % RH
HALKEAMANSILLOITUSKYKY	Kategoria 1: 0,4 mm (menekki 0,8 kg/m ²) Kategoria 2: 0,75 mm (menekki 1,0 kg/m ²) Kategoria 3: 1,5 mm (menekki 2,6 kg/m ² tai 1,4 kg/m ² Kiilto Nurkkavahvikenauhan kanssa)
KERROSVAAHUUUS	Seinät: min. 0,4 mm (kuivakalvo) Lattiat: min. 0,5 mm (kuivakalvo)
KIINNITYSALUSTA	Betoni, muurattu rakenne, sementtipohjainen tasote ja märkätiloihin soveltuvat rakennuslevyt
KOVETTUMISNOPEUS	n. 2 h (1. kerros), n. 6 h (2. kerros)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+15–25 °C
LÄMMÖNKESTO KUIVANA	maks. 70 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätynyttä
RIITTOISUUS	Lattiat väh. 0,8 l/m ² = 1 kg/m ² (väh. 2 levityskertaa) Seinät väh. 0,6 l/m ² = 0,8 kg/m ² (väh. 2 levityskertaa)
TARTUNTALUJUUS	≥ 0,5 MPa
TIHEYS/OMINAISPAINO	1,30 kg/l

läpivientivahvike tuoreeseen vedeneristeeseen ja varmista että vahvike kastuu läpi. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää valmiita läpivientikappaleita. Läpiviennit sekä pysty- ja vaakasaumat voidaan myös tiivistää ennen Kiilto Kerafiberin levitystä Kiilto XPU tiivistysmassalla. Levitä Kerafiber telalla koko vedeneristettävälle alueelle ja anna kuivua (värimuutos). Levitä Kerafiber toisen kerran ja anna kuivua (värimuutos). Ensimmäisen levityskerran kuivumisaika noin 2 h. Toisen levityskerran kuivumisaika noin 6 h. Kuivumisaikaan vaikuttaa kerrospaksuus sekä vallitsevat olosuhteet. Tarkista pinnan tiiviys. Tiivistä ohuet ja/tai huokoiset kohdat vedeneristeellä ja anna kuivua riittävästi. Vedeneristeen paksuus pitää olla vähintään 0,4 mm. Kiinnitä seinälaatat järjestelmään soveltuvalle Kiilto kiinnityslaastilla. Kiinnityslaastin kuivuttua riittävästi saumaa laatoitus Kiillon saumalaastilla ja tiivistä pystynurkat ja läpiviennit Kiillon silikonilla.

TYYPPI/SIDEAINE	Synteettinen SBR-kumi
VESIHÖYRYNLÄPÄISY	Seinämenekki $W = 33 \cdot 10^{-12} \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa})$, $S_d = 6 \text{ m}$ Lattiamenekki $W = 30 \cdot 10^{-12} \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa})$, $S_d = 6,5 \text{ m}$ (EN ISO 12572 condition C)
VISKOSITEETTI	n. 40 000 mPas
PAKKAUSKOOT	1 l, 5 l, 10 l, 15 l
VARASTOINTI	Varastointi viileässä, ei alle +1 °C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa maks. 1 vuosi.

Lattiat:

Hio ja/tai tasoita tarvittaessa epätasaiset alustat Kiilto lattiatasotteella. Pohjusta kuiva lattiapinta ennen vedeneristystä Kiilto Keraprimeriä tai Kiilto PrimerOne pohjusteella ohjeen mukaisesti. Pohjusteen tulee olla kuiva ennen vedeneristeen levittämistä.

Sekoita vedeneriste ennen käyttöä. Levitä Kiilto Kerafiber vaakanurkkiin ja läpivientien kohdalle ja kiinnitä Kiilto Nurkkavahvikenauha tuoreeseen vedeneristeeseen ja varmista että vahvike kastuu läpi. Sisä- ja ulkonurkissa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää valmiita nurkkavahvikkeita. Puhdista, karhenna ja primeroi läpiviennit. Läpiviennit sekä lattian- ja seinän rajakohta voidaan myös tiivistää ennen Kiilto Kerafiberin levitystä Kiilto XPU tiivistysmassalla. Lattiakaivon kohdalla voidaan käyttää itseliimautuvaa Kiilto Kaivolaippaa tai Kiilto Lattiakaivovahvikkeita.

Levitä Kerafiber koko vedeneristettävälle alueelle ja anna ensimmäisen levityskerran kuivua (värimuutos). Levitä Kerafiber toisen kerran koko vedeneristettävälle alueelle ja anna kuivua (värimuutos). Ensimmäisen levityskerran kuivumisaika noin 2 h. Toisen levityskerran kuivumisaika noin 6 h. Kuivumisaikaan vaikuttaa kerrospaksuus sekä vallitsevat olosuhteet. Tarkista pinnan tiiviys Tiivistä ohuet ja/tai huokoiset kohdat vedeneristeellä ja anna kuivua riittävästi. Lattiakaivon kohdalla vedeneristeen paksuus pitää olla väh. 1,2 mm, muualla lattian osalla 0,5 mm. Ennen laatoitusta leikkaa kaivon kohdalle pyöreä noin 60 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä. Asenna kaivoon soveltuva kiristysrengas paikoilleen. Kiinnitä lattialaatat järjestelmään soveltuvalle Kiilto kiinnityslaastilla. Kiinnityslaastin kuivuttua riittävästi saumaa laatoitus Kiillon saumalaastilla. Tiivistä pysty- ja vaakanurkat ja läpiviennit Kiillon silikonilla.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatuja järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.