

Kiilto Pro LF Kevyt hienotasoite



Erittäin hieno valmistasoite kuivien sisätilojen seinien ja kattojen viimeistelyyn ennen maalausta tai tapetointia. Kevyt levittää ja hioa, myös maalatuille pinnoille.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Erittäin sileä pinta
- Vaaleanharmaa
- Soveltuu hyvin pohjamaalatun pinnan kittauksiin
- Täyttökyky max. 3 mm
- Riittoisuus 1 l/m²/mm
- Kuivumisaika on n. 1-2 h/mm

KÄYTTÖALUE

Kiilto LF on vaaleanharmaa, vesiohenteinen käyttövalmis hienotasoite. Suosittelemme pohjamaalausta ennen tapetointia, jolloin uudelleentapetointi on helpompaa. Täyttää tuotestandardin EN 15824:2009 vaatimukset.

KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä. Kiilto LF on käyttövalmis massa. Pitkän varastoinnin jälkeen valmistasoite sekoitetaan ennen käyttöä. Tarvittaessa tuotetta voidaan ohentaa vedellä. Levitetään teräslastalla. Tasoite voidaan levittää myös pitkänukkaisella telalla, jonka jälkeen pinta tasoitetaan teräslastalla. Tasoitepinta on kuivuttuaan helposti hiottavissa.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä

KERROSSVAHVUUS	max. 3 mm
KOVETTUMISNOPEUS	n. 1–2 h/mm (+18 °C). (riippuen kerrospaksuudesta ja olosuhteista)
KÄYTTÖOLOSUHTEET	normaalit huoneolosuhteet, alin käyttölämpötila +10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	maalattavien pintojen rasitusluokat RL01... RL04 (MaalausRYL 2012)
MAX. RAEKOKO	0,15 mm
TARTUNTALUJUUS	> 0,3 MPa (EN 15824)
TIIEYS/OMINAISPAINO	n. 1,2 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	polymeeri-kalkkikivipohjainen tasoite
VÄRIT	vaaleanharmaa
PAKKAUSKOOT	3 l, 10 l muoviastiat
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi.



lisää nettisivuillamme.