

Falu Vapen Punamultamaali

Käyttö: Falu Vapen Punamultamaali ja keittomaali on uusien ja aiemmin keitetyllä punamullalla tai keittomaalilla maalattujen sahautapintojen ulkomaali. Ei sovellu muiden maalityyppien päälle tai höylättyjen puupintojen maalaukseen.

Esikäsittely:

Maalaamaton Puu: Poista kaikki irtonainen lika ja pöly.

Keittomaalilla aikaisemmin maalattu puupinta: Harjaa pois kaikki irtonainen vanha maali.

Käytä hengityssuojainta! Paksut maalikalvot kaavitaan pois. Harjaa pöly pois pehmeällä harjalla. Pese maalattavat pinnat maalarin pesuaineella ja huuhtelee huolellisesti vedellä.

Pese julkisivu homeenpoisto pesuaineella pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti, huuhtelee pinta vedellä.

Varmista että pinta on täysin kuiva ennen maalausta. Kosteus max. 17%.

Sivellin levitys: Maali sekoitetaan huolellisesti. Maalaa käyttäen sopivaa sivellintä (karkea harjas).

Maalaamaton puu: Pohjusta ensin 10-15% vedellä ohennetulla keittomaalilla, odota vähintään 1 vrk ennen lopullisen pinnan maalaamista. Levitä ohuita kerroksia, työstä maali kunnolla pintaan, jotta saat maalille hyvän peiton ja tartunnan.

Keittomaalilla aiemmin maalattu pinta: Levitä 1-2 ohutta kerrosta, työstä maali kunnolla, jotta saat hyvän, tasaisesti peittävän pinnan.

Muuta: Falu Vapen punamultamaalia ja keittomaalia ei tarvitse normaalisti ohentaa, paitsi pohjustuksessa. Mikäli halutaan ohuempi koostumus, käytä haaleata vettä ohentamiseen. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa, tällöin maali kuivuu liian nopeasti ja kiinnitarttuvuus heikkenee. Älä myöskään maalaa vesisateessa tai kun ulkolämpötila on alle +5 astetta. Älä maalaa jos puupinnan kosteus on yli 17%. Levitä maalia ohut kerros kerrallaan, tällöin vältät maalin ns. säröilyä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Ennen kuin aloitat maalaamisen, suojaa sokkeli, räystäskourut ja ikkunat pahvilla tai muovilla. Älä poista suojausta ennen kuin maalattu pinta on täysin vettäkestävä, yleensä n. yksi viikko. Tämä on erityisen tärkeää mikäli on sateenvaara.

Tuote on suojattava jäätymiseltä!

Yllä annettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä: Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 –tasaisen laatujohtajajärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Maalityyppi: Lyijytön keittomaali, joka koostuu pellavaöljystä, rautavihtrillistä, rautaoksidipigmentistä ja jauhoista (keittomaali)

Ohennus: Tarvitsee normaalisti ohennusta ainoastaan pohjustusvaiheessa, käytä haaleaa vettä.

Maalin kulutus: Yhdellä litralla maalaa noin 3 neliömetriä

Kuivumisaika: Kosketuskuiva yhden tunnin kuluttua

Läpikuiva: Yhden vuorokauden kuluttua

Vettäkestävä pinta: Noin yksi viikko

Työvälineiden pesu: Työvälineet pestään lämpimällä vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.