



SILICONE BUILD & TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-05-31

TUOTEKUVAUS

Neutraalisti kovettuva, monikäyttöinen, UV-kestävä ja homeenestoaineella käsitelty silikonisaumamassa, jossa on hyvä tarttuvuus ilman praimeria useimpiin rakennusmateriaaleihin. Ei aiheuta syöpymisvaurioita. Täyttää ISO 11600 25 LM -standardin mukaiset vaatimukset

KÄTTÖALUE

Sopii rakennusten ulko- ja sisäliikuntasaumoihin, märkätiloihin, metalli- ja lasirakenteisiin. Silikonisauma saattaa kellastua pienissä, pimeissä tiloissa. Samoin käy, jos se altistetaan maalien tai puutavaran ym. päästöille. Tämä koskee erityisesti vaaleita värejä. Käytä silloin vastaavaa väriä Bostik Wetroom Silicone -tuotesarjasta. HUOM! Ei saa käyttää akvaarioissa.

TYÖOHJE


Saumapintojen esikäsitteleminen: Saumapintojen ja työkalujen on oltava puhtaita ja kuivia. Metall- ja lasipinnoilla ei saa olla yhtään rasvaa. Rasvan poisto on tehtävä öljyttömällä liuottimella. Primerikäsitteleminen: Saumapintoja ei tavallisesti tarvitse käsitellä primerillä. Ota epäselvissä tilanteissa yhteyttä Bostik Oy:öön. Pohjustusmateriaali: Bostik-pohjanauha. On tärkeää, että saumamassa kiinnittyy vain sauman sivuille muttei sauman pohjaan. Levittäminen: Käytä sopivan kokoista massapuristinta. Levitä massa ja silota sauma saippuaveteen kostutetulla saumapuikolla tai muulla sopivalla työkalulla. Sauman koko: Sauman leveys on määriteltävä jo suunnitteluvaiheessa huomioiden saumojen odotettavissa oleva liikkuminen. Nyrkkisääntö on, että sauman leveyden/syvyyden suhteen pitäisi olla 2/1. Katso seuraava taulukko. Puhdistaminen: Kovettumaton massa irrotetaan lakkabensiinillä. Kovettunut massa irrotetaan mekaanisesti.

TYÖSUOJELU

Tuotetta ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu palovaaralliseksi tai vaaralliseksi ympäristölle tai terveydelle. Lisätietoja saat Bostikin tuotetietolehdestä.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen levitystä	
Materiaalityyppi	Silikonikumi
Koostumus	Pehmeä ja sileä massa
Kovettumistapa	Alkoksi
Tiheys	1,01 g/cm ³
Työlämpötila	+ 5 °C – +40°
Palovaarallisuus	Ei
Varastointi	1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa ja -20 °C – +30 °C lämpötilassa.
Ominaisuudet levityksen jälkeen	
Elastisuuseroin	n. 0,34 MPa 100-prosenttisesti murtovenymässä
Lämmön kesto	-50 °C – +120 °C
Vanhenemisen kestävyys	UV-valoa ja ilmastovaikutuksia vastaan erittäin hyvä
Päällemaalattavuus	Ei
Kemikaalien kestävyys	Erittäin hyvä useimpia kemikaaleja vastaan. Ota yhteyttä Bostik Oy:öön epävarmassa tilanteessa.
Kosketuskuiva	n. 20 minuuttia riippuen lämpötilasta ja ilman kosteudesta.
Kovuus	n. 18° Shore A
Liikkeen kestävyys	± 25% alkuperäisestä sauman leveydestä

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

